Produktinformation

Ottopur OP930 Montageschaum 500ml

Art-Nr.: OP930-83 / GTIN: 4030574015809 / Hersteller: OTTO Chemie





5,99EUR / Dose
Grundpreis: 1,20EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	5,81EUR - Sie sparen 0,18EUR, Grundpreis: 1,16EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32141010

Ottopur OP930 Der 1K Montageschaum und Dämmschaum zur schnellen,leichten Montage und Dämmung von Türzargen und Fensterrahmen aus Holz,Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk mit sofort bereitem sprühröhrchen.

- 1K Montageschaum und Dämmschaum aus Polyurethan
- Entspricht auf Dauer der Baustoffklasse B2

Produktinformation

- Ozonschonend gemäß Montreal-Protokoll
- FCKW-freies Treibmittel
- Erfüllt die "50-Gramm-Regel" (enthält nur Treibgemische, deren Anteil an Propan-Butan nicht mehr als 50 Gramm pro 750 ml Dosenfüllmenge beträgt)
- Schaumausbeute ca. 30/45 Liter freigeschäumt pro 500/750 ml Dose

Normen und Prüfungen:

- Geprüft nach DIN 4102-B2 - Normal entflammbar

Anwendungsgebiete:

- Montage und Dämmung von Türzargen und Fensterrahmen aus Holz, Stahl oder Kunststoff in Mauerwerk
- Montage und Dämmung von Innentrennwänden, Fensterbänken etc.
- Füllen von Hohlräumen aller Art

Besondere Hinweise:

Hohlräume nur zu einem Teil füllen, da das Volumen während der Aushärtung (ca. 120 Minuten) um das 2- bis 3fache zunimmt. Frische Produktreste können mit Aceton oder OTTOPUR Cleaner entfernt werden. Bei Hautkontakt sofort mit Wasser und Seite abwaschen und gut nachspülen.

Verarbeitung:

1. Untergründe und Bauteile säubern und gründlich befeuchten.
2. Bauelemente z.B. durch Spreizen vor Verformung schützen.
3. Ottopur OP930 Dose kräftig schütteln (mindestens 20x). Dosenkappe abnehmen
4. Ventilverlängerung (Adapter) auf das Ventil der Ottopur OP930 Dose aufschrauben.
5. Ottopur OP930 Dose mit Ventil nach unten halten, durch Druck auf das Ventil ausschäumen.
6. Bei Unterbrechung des Ausschäumens von mehr als 5 Min. Schütteln wiederholen.
7. Wenn Dose nicht völlig aufgebraucht wird nach Gebrauch Adapter mit Aceton oder OTTOPUR Cleaner reinigen.
8. Schaum im Ventil aushärten lassen und später mit einer Holzschraube entfernen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Anwender stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchsdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.