Produktinformation

Soudal 2K Schnellfest Zargenschaum

Art-Nr.: mosch210k / GTIN: 5411183031968 / Hersteller: Soudal





6,59EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,14EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 16 Kartuschen	6,26EUR - Sie sparen 0,33EUR, Grundpreis: 2,98EUR / 100 ml
Ab 32 Kartuschen	6,06EUR - Sie sparen 0,53EUR, Grundpreis: 2,89EUR / 100 ml
Ab 48 Kartuschen	5,93EUR - Sie sparen 0,66EUR, Grundpreis: 2,82EUR / 100 ml
Ab 96 Kartuschen	5,60EUR - Sie sparen 0,99EUR, Grundpreis: 2,67EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal Zargenschaum 2K PU ist ein zweikomponentiger Polyurethan Schnellschaum (2K PU) ohne Treibmittel für den Einbau von Türzargen, Fenster und Holztürfuttern mit hervorragender Formstabilität, d.h. kein Volumenschwund oder Nachdehnung sobald die Aushärtung abgeschlossen ist.

- Treibgasfrei
- PCB- und formaldehydfrei

Produktinformation

- Hervorragende Formstabilität, d.h. keinVolumenschwund oder Nachdehnung sobald dieAushärtung abgeschlossen ist.
- Ausgezeichnete Haftung auf fast allenBauuntergründen (außer PE, PP, PTFE undSilicone)
- Untergrundbefeuchtung nicht nötig
- Tropft nicht beim Entspannen der Pistole
- Bereits nach 5 Minuten schneidbar.
- Der Kartuscheninhalt ist ausreichend für 1 bis 2Türzargen (ca. 5,5 Liter)
- Härtet unabhängig von Luftfeuchtigkeit extremschnell druck- und spannungsfrei aus.
- Beständig gegen eine Vielzahl von Lösemitteln,Farben und Chemikalien
- Alterungsbeständig, unverrottbar, aber nicht UVbeständig

Anwendungsgebiete 2 Komponenten Schaum:

Schnelle Befestigung von Holztürzargen, Fensterumrahmungen, Fensterbänken und Treppenstufen.

Verarbeitung:

Angrenzende Flächen mit Klebeband / Plastikfolie vor Verschmutzung schützen. Holzzargen verkeilen und ausspreizen. Spreizen in Höhe der Montagepunkte einsetzen.
Kartuschenspitze abschneiden, Statikmischer aufstecken und Kartusche in geeignete 2K Kartuschenpistole einsetzen. Die extrem schnelle Aushärtungsgeschwindigkeit gewährleistet unter fast allen Umständen eine Verklebung ohne Abtropfen.
Türzarge einzulegen. Bei Türzargen mindestens 6 Montagepunkte ausschäumen. Bei engen und tiefen Fugen Verlängerungsrohr verwenden. Bei Arbeitspausen von mehr als 10 Sekunden, härtet der Schaum im Statikmischer aus.
Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.
Verarbeitungstemperatur: +10°C bis +30°C (optimal: ca. 20°C)
Reinigung: mit Pistolen und Schaumreiniger vor Aushärtung, danach nur mechanisch entfernbar.

Technische Daten im Überblick:

Aushärtung durch chemische Reaktion bei Raumtemperatur
Startzeit (*)(+20°C / 65% r.F.) 12 – 15 Sekunden
Klebfreiheit der Oberfläche (*)(+20ºC / 65% r.F.) Ca. 1 Minuten - 30 mm Schaumstrang
Schneidbar (*)(+20ºC / 65% r.F.) Ca. 5 Minuten - 30 mm Schaumstrang
Entspreizbar (*)(+20ºC / 65% r.F.) Ca. 20 Minuten - 30 mm Schaumstrang
Schaumausbeute bei freier Verschäumung (*) (+20ºC / 65% r.F.) Ca. 5 L pro 210 ml
Nachdehnung Keine

Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/IV-054 (MFPA, Leipzig)

Produktinformation

Lieferform:

2 x 105 ml PE-Doppelkartusche mit Statikmischer (16 Doppelkartuschen je Karton)