Produktinformation

Otto Chemie Primer 1102 Naturstein- & Sandsteinprimer

Art-Nr.: pr1102 / Hersteller: OTTO Chemie



7,09EUR / Dose
Grundpreis: 7,09EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Otto Primer 1102 der Naturstein primer und Sandstein primer. Verbessert die Haftung von Naturstein Silikonen .

- Einkomponentige Siliconharz-Lösung
- Auf Naturstein Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete:

Verbesserung der Haftung von Naturstein Silikonen Ottoseal S 70,Ottoseal S 117,Ottoseal S 130 und Ottoseal S 140 auf Sandstein

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate,Dichtstoffe,Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus

Produktinformation

auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Dichtstoffe / Klebstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Primer mit einem geeigneten Pinsel auf die Fugenflanken auftragen Primerauftrag äußerst sorgfältig vornehmen und Benetzung der Natursteinoberfläche neben den Fugenflanken vermeiden, um Fleckenbildung zu verhindern. Trocknungszeit von mindestens 15 Minuten erforderlich Die Zeitspanne nach Primerauftrag bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubanfall vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

250 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

1000 ml Alu-Flasche (5 Fl. je Karton)

verfügbare Optionen

Inhalt
100 ml 1 l (+23,06EUR)