Produktinformation

Otto Chemie Primer 1225 saugende Untergründe

Art-Nr.: pr1225 / Hersteller: OTTO Chemie





9,29EUR / Dose
Grundpreis: 9,29EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Primer 1225 spezielle Pu Grundierung für saugende Untergründe. Haftverbesserer für PU Dichtstoff, Hybrid Dichtstoff auf mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Putz, Porenbeton, Faserzement, Gips) und auf saugenden Untergründen (z.B. unbehandeltes Holz, unbehandelte Spanplatten)

- Einkomponentige Isocyanatharz-Lösung
- Filmbildend

Produktinformation

- Auf Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Anwendungsgebiete:

- Verbesserung der Haftung von PU Dichtstoff, Hybrid Dichtstoff auf mineralischen Werkstoffen (z.B. Beton, Putz, Porenbeton, Faserzement, Gips) und auf saugenden Untergründen (z.B. unbehandeltes Holz, unbehandelte Spanplatten)
- Verbesserung der Haftung von PU Dichtstoff, Hybrid Dichtstoff auf Melaminharzbeschichtungen

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate,Dichtstoffe,Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Dichtstoffe / Klebstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Verarbeitung:

Auftrag: Durch folgende Vorgehensweise wird bei der Anwendung ein optimales Ergebnis erzielt: Otto Primer 1225 mit einem geeigneten Pinsel oder sauberen Lappen gleichmäßig auf die Fugenflanken auftragen. Es ist darauf zu achten, dass kein verschmutzter Pinsel in den Primer eingetaucht wird, um eine Beeinträchtigung des Primers zu vermeiden. Bei der Verwendung von Otto Primer 1225 ist eine Trocknungszeit von mindestens 30 Minuten erforderlich – die Zeitspanne bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubanfall vermieden wird.

Lagerung:

9 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

1000 ml Alu-Flasche (5 Fl. je Karton)

Produktinformation

verfügbare Optionen

Inhalt
100 ml
1 l (+39,60EUR)