Produktinformation

Clean primer 1226 Reinigung und Haftverbesserung

Art-Nr.: pr1226 / Hersteller: OTTO Chemie





7,49EUR / Dose
Grundpreis: 7,49EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Clean Primer 1226 der Haftreiniger (Clean primer) auf Lösungsmittelbasis mit Haftzusätzen.Clean Primer 1226 verbessert die Haftung von Dichtstoffen und Klebstoffen auf metallischen Werkstoffen.

- Haftreiniger (Cleanprimer) auf Lösemittelbasis mit Haftzusätzen
- Auf OTTO Chemie Dichtstoffe speziell abgestimmter Primer

Produktinformation

Anwendungsgebiete:

- Verbesserung der Haftung von OTTO Dichtstoffen auf metallischen Werkstoffen (z.B. Edelstahl, eloxiertes Aluminium, Kupfer, verzinkter Stahl und Chrom) und beschichteten Metallen (z. B. Emaille, rostschutzbehandeltes Eisen)
- Verbesserung der Haftung des Spezial Silikons Ottoseal S 54 auf Gussasphalt-Estrich
- Verbesserung der Haftung von Ottocoll S 81 auf PVC

Besondere Hinweise:

Der Primer wurde für Dichtstoffe / Klebstoffe entwickelt, um in Kombination mit diesen eine optimale Haftung zu gewährleisten. Die Wechselwirkung/Verträglichkeit mit OTTO Dichtstoffen / Klebstoffen wurde von unserer Anwendungstechnik getestet und freigegeben. Für andere, oben nicht erwähnte OTTO Produktgruppen, Substrate,Dichtstoffe,Klebstoffe, PU Schaum oder Beschichtungen empfehlen wir Vorversuche. Primer und Clean primer nicht über die Fugenränder und Haftflächen hinaus auftragen, um Verunreinigungen/optische Veränderungen zu vermeiden.

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Klebstoffe / Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Anwendungshinweise:

Haftreinigung der Untergründe mit dem Clean Primer mittels sauberem Lappen und ausreichendem Druck vornehmen, um einen guten Reinigungseffekt zu erzielen. Auf Asphalt empfehlen wir den Primer gleichmäßig mit einem Pinsel aufzutragen. Die Zeitspanne nach Primerauftrag bis zur Weiterverarbeitung kann mehrere Stunden betragen, wenn Staubanfall vermieden wird. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

100 ml Alu-Flasche (15 Fl. je Karton)

1000 ml Alu-Flasche (5 Fl. je Karton)

verfügbare Optionen

Inhalt
100 ml

Produktinformation

1 l (+25,00EUR)