Produktinformation

Otto Chemie Silout Silikon entferner

Art-Nr.: SIEN-03-C01 / GTIN: 4030574017384 / Hersteller: OTTO Chemie







13,09EUR / Kartusche
Grundpreis: 4,22EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Ottoseal Silout Silikonentferner leichtes entfernen von Silikonfugen und Silikon resten aus Fugen und verschmutzten Oberflächen. Ottoseal Silout Silikonentferner zum entfernen von Silikonfugen und ausgehärteten Silikon Dichtstoffen und Klebstoffen.

- Thixotrope Paste zur Entfernung von ausgehärteten Silikon Dichtstoffen und Klebstoffen
- Entfernt Silikon von Holz, Mauerwerk, Putz, Beton, Glas, Porzellan, Metallen und Kunststoffen
- Verträglich mit den verschiedensten Untergründen im Hoch- und Fensterbau sowie im Sanitärbereich

Produktinformation

- Führt nach Anwendung zu silikonfreien Oberflächen

Anwendungsgebiete:

- Entfernen von Silikonresten aus Fugen und von verschmutzten Oberflächen
- Nicht für Nylonfasern (Teppichbeläge, Textilien) geeignet
- Buntmetalle (Kupfer, Messing etc.) sowie verzinkte und verchromte Metalle können an der behandelten Oberfläche beeinträchtigt werden
- Polierte Natursteinflächen werden matt und müssen neu poliert werden - Vorversuche werden empfohlen
- Für den Einsatz auf Farbanstrichen und auf allen nicht genannten Untergründen sind Vorversuche erforderlich

Besondere Hinweise:

Bei saugenden Untergründen (z.B. Beton, Putz, Naturstein, ...) kann es zu einer Farbvertiefung bzw. Verdunklung der behandelten Stelle kommen. Polierte Natursteinoberflächen werden matt und müssen neu poliert werden. Für den Einsatz auf Farbanstrichen und auf allen nicht genannten Untergründen sind Vorversuche erforderlich Bei manchen Kunststoffen (z.B. Polyamid) kann die behandelte Fläche matt und rau werden. Buntmetalle (Kupfer, Messing etc.) sowie verzinkte und verchromte Metalle können an der behandelten Oberfläche beeinträchtigt werden. Nicht für Nylonfasern (Teppichbeläge, Textilien) geeignet Die Hinweise zur Substrat-Verträglichkeit beruhen auf Erfahrungen. Aufgrund der Vielzahl von möglichen Untergründen und Substraten empfehlen wir vor jeder Anwendung eigene Vorversuche!

Anwendungshinweise:

Ottoseal Silout Silikonentferner wird satt auf die zu behandelnde Fläche aufgetragen. Die Auftragsdicke beträgt die 2- bis 3-fache Höhe (mindestens 5 mm) des Silicondichtstoffes.
Einwirkzeit (je nach Silicondichtstofftype):
0,5 mm: ca. 5 Stunden
2-3 mm: ca. 24 Stunden
Die Reaktionsgeschwindigkeit hängt im wesentlichen von folgenden Faktoren ab:
- Schichtstärke der zu entfernenden Silikonmasse
- Art des Vernetzungssystems des Silikondichtstoffes
Nach Einwirken von Ottoseal Silout Silikonentferner wird die aufgelöste Siliconmasse mit einer Spachtel und einem feuchten Stofftuch entfernt. Falls erforderlich wird die Behandlung mit Ottoseal Silout Silikonentferner wiederholt. Vor einer Neuverfugung müssen sämtliche Reste von Ottoseal Silout Silikonentferner rückstandslos entfernt werden. Fugenflanken und Untergrund ausreichend trocknen lassen. Zur Reinigung der Fugen und des Untergrundes eignen sich OTTO Cleaner T oder Brennspiritus. Besonders bei schmalen oder tiefen Fugen, oder auch bei rauen Untergründen (z.B. Mauerwerk, Putz, Randdämmstreifen u.ä.) ist darauf zu achten, dass noch vorhandene Rückstände von Ottoseal Silout Silikonentferner unbedingt mit einem feuchten Stofftuch entfernt werden. Nach ausreichender Trocknungszeit die Reinigung mit OTTO Cleaner T oder Brennspiritus vornehmen. Reste von Ottoseal Silout Silikonentferner führen
bei der Neuverfugung zu einer Schädigung des Dichtstoffes! Ottoseal Silout Silikonentferner erhärtet nicht, es bleibt

Produktinformation

eine pastöse Masse!

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +25°C.

Lagerung:

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung.
Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

300 ml Kartusche