Produktinformation

Ottoseal S730 für die RAL-Montage aussen

Art-Nr.: s730 / Hersteller: OTTO Chemie







9,79EUR / Kartusche
Grundpreis: 3,16EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	9,50EUR - Sie sparen 0,29EUR, Grundpreis: 3,06EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Ottoseal S730 RAL Montage:

Ottoseal S730 für die RAL-Montage AUSSEN ist für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlußfugen zwischen Fenster und Baukörper perfekt geeignet.Ottoseal S 730 ist für Anwendungen gemäß IVD Merkblatt Nr.9 geeignet.

Produktinformation

- Neutral vernetzender RTV-1-Silicon-Dichtstoff für die RAL-Montage AUSSEN
- Hohe Wasserdampfdurchlässigkeit
- Sehr gute Witterungs- und Alterungsbeständigkeit
- Anstichverträglich (nicht überstreichbar)
- Nicht korrosiv
- UV-beständig
- Fungizid ausgerüstet

Anwendungsgebiete:

- Für die RAL-Montage AUSSEN
- Für die schlagregendichte und dampfdiffusionsoffene Außenabdichtung von Anschlussfugen zwischen Fenster und Baukörper. Im System mit OTTOSEAL A 710 (Innenabdichtung) einsetzbar

Normen und Prüfungen:

- Bauteilprüfung „Luftundurchlässigkeit und Schlagregendichtheit eines Abdichtungssystems zwischen Fenster und Baukörper nach simulierten Kurzzeitbelastungen“ (ift Rosenheim)
- Für Anwendungen gemäß IVD-Merkblatt Nr. 9 geeignet

Besondere Hinweise:

Vor dem Einsatz des Klebstoffes / Dichtstoffes hat der Anwender sicherzustellen, dass die Baustoffe im Kontaktbereich (fest, flüssig sowie gasförmig) mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sind und diesen nicht schädigen oder verändern (z.B. verfärben). Bei Baustoffen, die in der Folge im Bereich des Klebstoffes / Dichtstoffes verarbeitet werden, hat der Anwender im Vorfeld abzuklären, dass deren Inhaltsstoffe bzw. Ausdünstungen zu keiner Beeinträchtigung oder Veränderung (z.B. Verfärbung) des Klebstoffes / Dichtstoffes führen können. Gegebenenfalls hat der Anwender Rücksprache mit dem jeweiligen Hersteller der Baustoffe zu nehmen. Berührungskontakt mit bitumenhaltigen und weichmacherabgebenden Materialien wie z.B. Butyl, EPDM, Neopren, Isolier- und Schwarzanstrichen vermeiden. Farben, Lacke, Kunststoffe und andere Beschichtungsmaterialien müssen mit dem Klebstoff / Dichtstoff verträglich sein. Bei der Aushärtung werden allmählich geringe Mengen einer Oximverbindung freigesetzt. Während der Verarbeitung und Aushärtung für gute Belüftung sorgen. Nach erfolgter Aushärtung ist das Produkt völlig geruchlos, physiologisch unbedenklich und indifferent. Die Vulkanisationszeit verlängert sich mit zunehmender Schichtstärke des Silicons. Einkomponentige Silicone sind nicht für flächige Klebungen geeignet, es sei denn die speziellen konstruktiven Voraussetzungen dafür sind gegeben. Sollte der Silicondichtstoff in Schichtstärken von mehr als 15 mm eingesetzt werden, wenden Sie sich bitte vorher an die Anwendungstechnik. Bei der Verwendung von Glättmittel sind entstandene Wasserstreifen sofort nach der Versiegelung zu entfernen. Sollte die Reinigung zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen, können dauerhafte Schlieren zurück bleiben. Bezüglich der konstruktiven Ausführung der Anschlussfugen verweisen wir auf das IVD Merkblatt Nr. 9

Produktinformation

Vorbehandlung:

Die Haftflächen müssen sauber, fettfrei, trocken und tragfähig sein. Die Haftflächen müssen gereinigt und jegliche Verunreinigungen, wie Trennmittel, Konservierungsmittel, Fett, Öl, Staub, Wasser, alte Kleb-/Dichtstoffe sowie andere die Haftung beeinträchtigende Stoffe entfernt werden. Reinigen von nicht-porösen Untergründen: Reinigung mit OTTO Cleaner T (Ablüftezeit ca. 1 Minute) und sauberem, flusenfreiem Tuch. Reinigen von porösen Untergründen: Oberflächen mechanisch, z.B. mit einer Stahlbürste oder einer Schleifscheibe, von losen Partikeln säubern.

Grundierungstabelle:

Die Anforderungen an elastische Abdichtungen und Klebungen sind abhängig von den jeweiligen äußeren Einflüssen. Extreme Temperaturschwankungen, Dehn- und Scherkräfte, wiederholter Kontakt mit Wasser etc. stellen hohe Ansprüche an eine Haftverbindung. In solchen Fällen ist bei Empfehlungen (z.B. +/OTTO Primer 1216) die Verwendung des genannten Primers ratsam, um eine möglichst belastbare Verbindung zu erzielen.

Aluminium blank:	ohne Grundierung gute Haftung
Aluminium eloxiert:	ohne Grundierung gute Haftung
Aluminium, pulverbeschichtet:	Vorversuch empfohlen / **Clean primer 1101**
Aluminium, pulverbeschichtet (teflonhaltig):	Vorversuch empfohlen
Beton:	ohne Grundierung gute Haftung / Primer 1215 Silikongrundierung für saugende Untergründe
Betonwerkstein:	OTTOSEAL S 70
Edelstahl:	ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lackiert (lösemittelhaltig):	ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lackiert (wässrige Systeme):	ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lasiert (lösemittelhaltig):	ohne Grundierung gute Haftung
Holz, lasiert (wässrige Systeme):	ohne Grundierung gute Haftung
Holz, unbehandelt:	Primer 1215 Silikongrundierung für saugende Untergründe
Klinker	Primer 1215 Silikongrundierung für saugende Untergründe
Kunststein	OTTOSEAL S 70
Kunststoffprofile (Hart-PVC z.B. Vinnolit)	Otto Primer 1217 Kunststoff Primer
Kupfer	ohne Grundierung gute Haftung
Messing	ohne Grundierung gute Haftung
Naturstein/Marmor	OTTOSEAL S 70
PVC-hart	Otto Primer 1217 Kunststoff Primer
Porenbeton	Primer 1215 Silikongrundierung für saugende Untergründe

Produktinformation

Putz	ohne Grundierung gute Haftung / Primer 1215 Silikongrundierung für saugende Untergründe
Zink, verzinktes Eisen	ohne Grundierung gute Haftung

Verarbeitung:

Verarbeitungstemperatur: +5ºC bis +35ºC.
Anbringungsmethode: Mit Handpress-, Druckluft- oder Akkupistole ausspritzen.
Reinigung: Mit Terpentinersatz vor Aushärtung, danach mit Silikonentferner bzw. mechanisch entfernbar.
Glätten: Mit Glättmittel und Abziehspachtel vor Hautbildung.

Lagerung:

In ungeöffneter Verpackung. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten. Wir empfehlen die Kleb-/ Dichtstoffe in den ungeöffneten Original - Gebinden trocken (< 60 % rLF) im Temperaturbereich von + 15° C bis + 25° C zu lagern. Werden die Produkte über längere Zeiträume (mehrere Wochen) bei höherer Temperatur/ Luftfeuchtigkeit gelagert und / oder transportiert, kann eine Verringerung der Haltbarkeit bzw. eine Veränderung der Materialeigenschaften nicht ausgeschlossen werden.

Lieferform:

310 ml PE-Kartusche (20 Ktu. je Karton)

Farben:

grau, schwarz, weiß, zementgrau

verfügbare Optionen

Farbe

weiß


grau