Produktinformation

Soudal Pistolenschaum Soudafoam Gun B2 750ml

Art-Nr.: pi750p / GTIN: 5411183009738 / Hersteller: Soudal





8,79EUR / Dose
Grundpreis: 1,17EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 12 Dosen	8,53EUR - Sie sparen 0,26EUR, Grundpreis: 1,14EUR / 100 ml
Ab 24 Dosen	8,35EUR - Sie sparen 0,44EUR, Grundpreis: 1,11EUR / 100 ml
Ab 36 Dosen	8,09EUR - Sie sparen 0,70EUR, Grundpreis: 1,08EUR / 100 ml
Ab 72 Dosen	7,91EUR - Sie sparen 0,88EUR, Grundpreis: 1,05EUR / 100 ml

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Soudal Pistolenschaum Soudafoam Gun B2 Polyurethanschaum zum Abdichten und Montieren von Fensterrahmen und Türrahmen, zum Ausfüllen von Hohlräumen, z.B. bei Mauerdurchbrüchen, Dachausbauten und Rohrdurchführungen sowie zum Dämmen / Isolieren im Kühlraum- und Kühlwagenbau. PISTOLENSCHAUM B2 wird mittels einer speziellen Dosierpistole ausgesprüht. Dadurch ist eine sehr hohe Formstabilität mit exzellenter Ausbeute und Schaumstruktur erzielbar. Unser meist verkaufter PU Schaum besonders beliebt durch ein unschlagbares Preis-/ Leistungsverhältnis.

- breites Haftspektrum

Produktinformation

- chemikalienbeständig
- FCKW-/HFCKW-frei
- füllend
- schall- u. wärmedämmend
- selbstexpandierend
- überputz- u. streichbar

Anwendungsgebiete:

- Dämmen und Isolieren im Kühlwagen- und Kühlraumbau
- Befestigen und Ausfüllen im Apparate- und Metallbau sowie in der Elektroinstallation
- Montage und Ausschäumen von Fenster- und Türahmen sowie Fensterbänken
- Schalldämmung
- Ausschäumen von Hohlräumen, z.B. Mauerdurchbrüchen,
- Dachausbauten, Türzargen,
- Rohrdurchführungen, Rolladenkästen, etc.

Normen und Zulassungen:

- Baustoffklasse B2 (DIN 4102-1), Prüfzeugnis P- SAC 02/IV-010 (MFPA, Leipzig)
- Wärmeleitfähigkeit (DIN 52612), Prüfzeugnis 060234.1-Hu (MPA Bau, Hannover)
- Fugenschalldämmung: RST,w (C;Ctr) = 60 (-1;-3) dB (10 und 20 mm Fugenbreite), Prüfbericht 16731013/1 (ift, Rosenheim)
- Wasserdampfdurchlässigkeit (DIN EN ISO 12572), Prüfbericht 51031013/3 R1 (ift, Rosenheim)
- Luftdurchlässigkeit (DIN 18542-angelehnt) Prüfbericht 10531013/2 (ift, Rosenheim)

Untergründe:

Alle üblichen Bauuntergründe wie Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Holz, Metall, Polystyrol, PUR-Hartschaum, Polyester und Hart-PVC Keine Haftung auf PE, PP, PTFE und Silicone. Die Haftflächen müssen tragfähig, sauber, staub- und fettfrei sein.
Vorbehandlung: Leichtes Befeuchten der Oberflächen verbessert die Haftung und Durchhärtung, sowie die Zellstruktur des Schaumes. Es ist ratsam auf jedem Untergrund zuerst einen Haft- und Verträglichkeitstest durchzuführen.

Verarbeitung:

Vor Arbeitsbeginn angrenzende Flächen zum Arbeitsbereich abdecken. Dose fest auf das Pistolengewinde aufschrauben und Dose mit Pistole unten ca. 30 x kräftig schütteln, damit sich der Doseninhalt gut vermischt und die Schaumqualität optimiert wird. Mit Stellschraube den Schaumstrang einstellen und dann den Schaum mittels Drücker ausspritzen. Fugen bzw. Hohlräume nur zu ca. 1/3 ausschäumen, da der Schaum noch aufgeht. Frischen Schaum mit Wasser besprühen um Zellstruktur, Durchhärtung und Ausbeute zu verbessern. Überstehenden, vollständig ausgehärteten Schaum mit einem Messer wegschneiden.
Verarbeitungstemperatur:
+5ºC bis +35ºC (Haftflächentemperatur)

Produktinformation

+5°C bis +35°C (Dosentemperatur)
Optimal = +15°C bis +25°C
Bei Bedarf Dose im kühlen bzw. warmen Wasser langsam auf die optimale Temperatur bringen.
Reinigung: mit PISTOLENREINGER & SCHAUMREINIGER vor Aushärtung, danach mit PU REMOVER oder mechanisch entfernbar
Reparaturmöglichkeit: mit PISTOLENSCHAUM

Bemerkungen:

Ausgehärteter Polyurethanschaum sollte gegen UVBelastung durch Überstreichen, oder Abdichten mit Dichtstoffen (z.B. Silicone, Polyurethane, Acryl oder MS Polymer) geschützt werden.

Lagerung:

18 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +25ºC) und trockener Lagerung. Die Schaumdosen müssen stehend gelagert werden um das Verkleben des Sprühventiles auszuschließen. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

750ml Aerosolsprühdose

Farbe:

gelb