Produktinformation

Ottoflex Tiefengrund Putzgrund

Art-Nr.: OTG / Hersteller: OTTO Chemie







6,99EUR / Kanister
Grundpreis: 6,99EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32099000

Produktinformation

Ottoflex Tiefengrund sorgt für eine perfekte Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen. Ottoflex Tiefengrund Grundierung vor dem Auftragen von Acrylat-Beschichtungen und handelsüblichen lösemittelfreien Fliesenklebern auf Gipskartonplatten, Gips- und Kalkgipsputzen, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk, Putzen, Estrichen, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, Bauplatten, spachtelfähigen und selbstverlaufenden Bodenausgleichsmassen.

- Lösemittelfreie Grundierung für Boden und Wand
- Dringt tief in den Untergrund ein
- Bildet sehr guten Haftvermittler für nachfolgende Auftragsschichten
- Verbessert die Haftung von Putzen, Fliesenklebern und Tapeten
- Bis 1:2 mit Wasser verdünnbar

Anwendungsgebiete:

- Grundierung und Verfestigung von saugenden und weniger saugenden Untergründen
- Grundierung vor dem Auftragen von Acrylat-Beschichtungen und handelsüblichen lösemittelfreien Fliesenklebern auf Gipskartonplatten, Gips- und Kalkgipsputzen, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Beton, Porenbeton, Kalksandstein, Ziegel, Mauerwerk, Putzen, Estrichen, Anhydrit- und Gussasphaltestrichen, Bauplatten, spachtelfähigen und selbstverlaufenden Bodenausgleichsmassen
- Einsatz im Rahmen der Fliesenverlegung nach DIN 18157-1
- Erleichtert das Ablösen von Tapeten bei Renovierungsarbeiten
- Erhöht die Tragfestigkeit und Festigkeit des Untergrundes

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Der Restfeuchtigkeitsgehalt von frisch eingebauten Zementestrichen darf nicht mehr als 4%, bei ungeschliffenen Anhydrit- bzw. Gipsestrichen nicht mehr als 0,5% betragen.

Untergrund:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Rückstände durch Bürsten und Absaugen entfernen. Die Verarbeitungstemperatur sollte zwischen +5 °C und +25 °C liegen.

Anwendungshinweise:

Grundierung von saugenden und stark saugenden zementgebundenen Untergründen: OTTO Tiefengrund im Verhältnis 1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnen und gründlich mischen. Mit Fellroller, Bürste, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig auf den Untergrund auftragen. Bei stark saugenden Untergründen den Vorgang wiederholen. Nach Trocknung der Grundierung kann Fliesenkleber aufgebracht oder die Oberfläche gestrichen, verputzt oder

Produktinformation

tapeziert werden. Grundierung von Estrichen mit alten Belagskleberresten: OTTO Tiefengrund vor Gebrauch gründlich umrühren und auf den Untergrund ausgießen. Mit einem Besen satt und gleichmäßig auftragen. Pfützenbildung vermeiden. Verfestigung von oben genannten Gips- und Anhydrit- Untergründen sowie Gussasphaltestrichen: OTTO Tiefengrund vor Gebrauch gründlich umrühren. Anschließend mit Fellroller, Bürste, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät unverdünnt satt und gleichmäßig auftragen. Die Verfestigung und Aushärtung durch einen Kratzversuch prüfen. Nach der Trocknung kann Fliesenkleber aufgebracht oder die Oberfläche gestrichen, verputzt oder tapeziert werden.
Verfestigen von Estrichen vor der Verlegung von Fliesen und Mosaik:
1. Anstrich: OTTO Tiefengrund im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen und gründlich umrühren. Anschließend den Tiefengrund auf den Untergrund ausgießen und mit Fellroller, Bürste, Pinsel oder geeignetem Spritzgerät gleichmäßig auftragen.
2. Anstrich: Nach Trocknung des 1. Anstrichs die Verfestigung und Aushärtung durch einen Kratzversuch prüfen. Dann den zweiten Anstrich mit unverdünntem OTTO Tiefengrund auftragen. Nach Trocknung des zweiten Anstrichs können nach ca. 24 Stunden weitere Verarbeitungsschritte erfolgen. Trocknungszeit: Da OTTO Tiefengrund durch die Verdunstung der Wasseranteile im Produkt trocknet, ist die Trocknungszeit abhängig von der Temperatur der Luft und des Baukörpers, der Luftbewegung, der Luftfeuchte und der Schichtdicke der Beschichtung. Bei +20 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 % beträgt die Trocknungszeit von OTTO Tiefengrund etwa 2 Stunden.
Verbrauch:
Der Verbrauch des Voranstrichs ist abhängig von der Saugkraft und Beschaffenheit des Untergrundes.
Grundierung für saugende und stark saugende zementgebundene Untergründe:
1:1 bis 1:2 mit Wasser verdünnt ca. 100 bis 200 ml/m² .
Feuchtigkeitsperrende Grundierung für Gips-Untergründe:
Unverdünnt ca. 100 bis 150 ml/m²
Grundierung und Verfestigung von Zementestrichen vor der Fliesenverlegung:
1:1 mit Wasser verdünnt ca. 200 ml/m²
Reinigung der Arbeitsgeräte:
Werkzeuge und verschmutzte Bereiche sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Lieferform:

1 kg Flasche
5 kg Kanister
10 kg Kanister
20 kg Kanister

verfügbare Optionen

Inhalt
1 kg
5 kg (+25,60EUR)
10 kg (+51,50EUR)

Produktinformation

20 kg (+104,30EUR)