Produktinformation

Sikafloor 264 Bodenbeschichtung

Art-Nr.: SF264 / Hersteller: Sika Chemie



252,49EUR
Grundpreis: 25,25EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Produktinfo Sikafloor 264:

Sikafloor 264 Bodenbeschichtung ist eine Epoxidharz Bodenbeschichtung zur verlaufsbeschichtung und Versiegelung, Egalisierung. Sikafloor 264 Bodenbeschichtung bietet eine gute chemische und Mechanische Beständigkeit. Sikafloor 264 Epoxidharzbeschichtung ist die ideale Bodenbeschichtung für Produktionsräumen, Lagerhallen, Werkstätten, Garagen und auf Verladerampen.

- Wirtschaftlich
- Gute chemische und mechanische Beständigkeit
- Flüssigkeitsdicht
- Stehend zu verarbeiten
- Leichte Verarbeitbarkeit
- Rutschhemmende Oberfläche möglich

Anwendungsgebiete Sikafloor 264 Bodenbeschichtung:

Produktinformation

Grundierung, Egalisierung oder Reprofilierung unter allen Sikafloor-Epoxidharz bzw. Epoxid-Polyurethan-Flüssigkunststoffen. Auch zur Herstellung von Kunstharzestrichen sehr gut geeignet. Auf Beton und Zementestrich für normal bis stark saugende Oberflächen im Innen- und Außenbereich. Bei Zementestrichen mit überhöhter Restfeuchtigkeit (bis 4%) als Abdichtung bei Bodenbelags- und Parkettarbeiten.

Verarbeitungshinweise:

Der Untergrund muss ausreichend tragfähig sein (Druckfestigkeit mind. 25 N/mm2). Die Oberfläche muss eben, feingriffig, fest, trocken, fett- und ölfrei und frei von losen und absandenden Teilen sein. Die Abreißfestigkeit darf 1,5 N/mm2 nicht unterschreiten. Die Verträglichkeit mit Altbeschichtungen ist zu prüfen. Dichte Oberflächen aus Hartstoffen sowie mit Nachbehandlungsmitteln, Verflüssigern oder anderen chemischen Zusätzen hergestellte Oberflächen können bei unzureichender Untergrundvorbereitung die Haftung von Beschichtungsstoffen stören. Hier sind Probeflächen anzulegen. Das Systemdatenblatt "Sikafloor Fußböden, Oberflächen beurteilen, vorbereiten, grundieren" ist zu beachten.

Versiegelung:
Versiegelungen können mit der kurzflorigen Walze aufgebracht werden.
Versiegelung Einstreubelag:
Vor dem Aufbringen einer Kopfversiegelung empfiehlt es sich, die sandrauhe Oberfläche kurz zu überschleifen. Dies ergibt ein angenehmeres Finish und reduziert den Materialverbrauch. Die Kopfversiegelung wird mit dem Gummischieber gleichmäßig aufgezogen.

Mischanweisung:

Vor dem Mischen Komponente A maschinell aufrühren. Die Komponenten A + B nach vorgeschriebenem Mischungsverhältnis mit einem elektrischen Rührgerät (ca. 300 - 400 U/min) intensiv mischen. Die Mischzeit beträgt mindestens 3 Minuten, bis eine homogene Mischung vorliegt. Gemischtes Material in ein sauberes Gebinde umfüllen (umtopfen) und nochmals kurz durchmischen.

Verbrauch:

Grundierung: Verbrauch ca. 0,35 - 0,55 kg/m2 pro Arbeitsgang, je nach Saugfähigkeit des Untergrundes. Bei rauhen Oberflächen, z.B. nach einer mechanischen Oberflächenvorbereitung, müssen die Unebenheiten mit einer Egalisierung oder Kratzspachtelung z.B. mit Sikafloor 161 egalisiert werden.
Versiegelung: 2 x Sikafloor 264
Verbrauch: 0,25-0,3 kg/m2 je Arbeitsgang
Grundierungen dürfen grundsätzlich nicht im Überschuss abgestreut werden!

Zulassungen/Normen:

- Grundprüfung im System als befahrbare und mechanisch stark belastbare Beschichtung im: Sika Car Deck

Produktinformation

Static nach OS 8 (Rili DafStb)
- Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugniss (AbP) entsprechend Bauregelliste

Lagerung:

Nicht angebrochene Gebinde bei kühler und trockener Lagerung mindestens 24 Monate haltbar.

Lieferform:

10 kg: 7,9 kg Komponente A 2,1 kg Komponente B

30 kg: 23,7 kg Komponente A 6,3 kg Komponente B

Farben:

RAL 7023,RAL 7030,RAL 7032,RAL 7035,RAL 7037,RAL 7038,RAL 7040,RAL 7042,RAL 7001,RAL 9002,RAL 9010,

Diese Ware ist Produktionsware und vom Umtausch ausgeschlossen!

verfügbare Optionen

Farbe

RAL 7001	RAL 7023	RAL 7030	RAL 7032	RAL 7035	RAL 7037
RAL 7038	RAL 7039	RAL 7040	RAL 7042	RAL 9001	RAL 9002

Produktinformation

RAL 9010

Inhalt

10 kg
30 kg (+270,46EUR)