Produktinformation

Otto Chemie StainEx Naturstein Entfettung

Art-Nr.: STEX-20-C1378 / GTIN: 4030574048869 / Hersteller: OTTO Chemie







19,39EUR / Kartusche
Grundpreis: 6,25EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32042000

Zur Entfettung von Marmor und Natursteinen, bei denen durch ungeeignete Silikon Dichtstoffe und Klebstoffe Randzonenverfettungen aufgetreten sind. Bei erfolgreichem Einsatz der Naturstein Entfettung kann eine aufwendige und teure Sanierung von Natursteinbelägen vermieden werden

Produktinformation

Anwendungsgebiete

- Gebrauchsfertige Paste
- Einfache Verarbeitbarkeit
- Bei erfolgreichem Einsatz kann eine aufwendige und teure Sanierung von Natursteinbelägen vermieden werden.

Besondere Hinweise:

Jeder Naturstein ist in seiner Zusammensetzung einzigartig. Aus diesem Grund kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich auch bei sachgemäßer Anwendung der Entfettungspaste eine Natursteinverfettung verstärken kann. Dieser Effekt tritt zwar nur extrem selten auf, aus reinen Vorsorgegründen wird er hier genannt Aufgrund der Vielzahl unterschiedlicher Arten von Natursteinen empfiehlt sich ein Vorversuch an verdeckter Stelle. Eine Gewähr kann aus diesen Gründen nicht übernommen werden Bei Untergrundtemperaturen unter +5 °C und über +20 °C OTTOSEAL StainEx nicht verarbeiten

Anwendungshinweise:

OTTOSEAL StainEx kann eine durch ungeeignete Dichtstoffe verursachte Randzonenverfettung bei Natursteinen entfernen und löst Verschmutzungen bis 2cm Tiefe. Durch einen Vorversuch sollte man sich davon überzeugen, dass die Verfettung mit OTTOSEAL StainEx entfernt werden kann. Diese Paste ist nur bei Verfettungen wirksam, Verschmutzungen an Natursteinen durch Primer, Spülmittel u.ä. werden nicht entfernt. Der Dichtstoff muss vollständig aus der Fuge entfernt werden. Bei Anwendung der Paste sollten die Fugenflanken trocken sein. OTTOSEAL StainEx auf die zu reinigende Fläche aufstreichen und mit einer Bürste einarbeiten. Danach erneut OTTOSEAL StainEx aufbringen, um eine Auftragsstärke von mind. 5mm zu erreichen. Nach der Trocknung der Paste (mind. 12 Stunden, Paste muss vollständig pulverisiert sein) den verbleibenden Feststoff mit einem Besen abkehren oder heraussaugen. Nach der Reinigung dürfen keine dunklen Flecken mehr sichtbar sein. Tief liegende Verschmutzungen durch einen zweiten oder dritten Auftrag entfernen. Anschließend die Fugen reinigen und mit dem Natursteinsilicon OTTOSEAL S 70 neu verfugen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen. Das konkrete Aufbrauchdatum ist dem Gebindeaufdruck zu entnehmen und zu beachten.

Verarbeitung:

Anbringungsmethode: mit Pinsel
Verarbeitungstemperatur: +5°C bis +20°C.

Verbrauch: 1 Kartusche für ca. 500 cm² bei 5 mm Schichtdicke

Lagerung:

Produktinformation

12 Monate ab Produktionsdatum in ungeöffneter Verpackung bei kühler (+5ºC und +20ºC) und trockener Lagerung. Anbruchgebinde gut verschließen und kurzfristig verbrauchen.

Lieferform:

310 ml Kartusche

Farbe:

beige