Produktinformation

Ottoflex Haftgrund

Art-Nr.: OFHG / Hersteller: OTTO Chemie







12,29EUR / Eimer
Grundpreis: 12,29EUR / pro kg
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 5 Eimer	11,92EUR - Sie sparen 0,37EUR, Grundpreis: 11,92EUR / pro kg
Ab 10 Eimer	11,55EUR - Sie sparen 0,74EUR, Grundpreis: 11,55EUR / pro kg
Ab 20 Eimer	11,06EUR - Sie sparen 1,23EUR, Grundpreis: 11,06EUR / pro kg

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen

Zolltarifnummer: 32099000

Ottoflex Haftgrund zur Grundierung für Boden und Wand auch auf dichten und glatten Untergründen wie glasierten Fliesen. Ottoflex Haftgrund hat eine sehr kurze Trocknungszeit und ist verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen.

- Lösemittelfreie Grundierung für Boden und Wand

Produktinformation

- Haftverbessernde Grundierung für Boden und Wand
- Hohe Verbundhaftfestigkeit auch bei dichten und glatten Untergründen wie glasierten Fliesen
- Sehr kurze Trocknungszeit von 1 Stunde bei nicht saugenden Untergründen, bei saugenden Untergründen keine Trocknungszeit
- Verträglich mit handelsüblichen Fliesenklebern und lösemittelfreien Beschichtungen
- Frostfrei lagern und transportieren

Anwendungsgebiete Haftgrund:

- Grundierung und Haftbrücke auf saugenden und nicht saugenden Boden- und Wandflächen im Innen- und Außenbereich, vor dem Verlegen von keramischen Belägen.
- Geeignet für verschiedenste Untergründe, wie z.B. hydraulisch erhärtende Zement-, Kalk-, und Gipsputze, Gipsdielen, Gipsfaserplatten, Ziegelmauerwerk, Porenbeton, Kalksandstein, Zement-, Anhydrit-, Magnesia- sowie Gussasphaltestriche, Holzdielen, selbstverlaufende Bodenausgleichsmassen, Naturstein, glasierte Fliesen, Stahl und Glas.
- Schafft einen sicheren Verbund mit nachfolgenden Beschichtungen und Dünnbettmörteln auf Wasserbasis.

Vorbehandlung:

Der Untergrund muss fest, tragfähig, saugfähig und planeben sowie frei von Öl, Fett, Staub und anderen Trennschichten sein. Rückstände durch Bürsten und Absaugen entfernen.

Die Restfeuchte darf folgende Werte nicht überschreiten:
Zementestrich: 2 %
Calciumsulfatestrich: 0,5 %
Calciumsulfatestrich beheizt: 0,3 %
gipsgebundene Putze: 1 %.
(Messung mit CM-Gerät)

Verbrauch:

Je nach Saugfähigkeit und Beschaffenheit des Untergrundes liegt der Verbrauch von 50 - 250 g/m²

Anwendungshinweise:

Vor Gebrauch gut aufrühren bzw. schütteln und mittels Lammfellroller auftragen. Bei nicht saugenden Untergründen unverdünnt, bei saugenden Untergründen 1:1 mit Wasser verdünnt auftragen. Bei Anwendung im Nassbereich bzw. im Außenbereich ist die Grundierung durch eine geeignete Verbundabdichtung (OTTOFLEX Flüssigfolie (nur für Nassbereich geeignet) oder OTTOFLEX Dichtungsschlämme) zu schützen. Nachfolgende Beschichtungen können auf saugenden Untergründen frisch in frisch aufgebracht werden, bei nicht saugenden Untergründen, wie glasierten Fliesen, Stahl, Glas, GFK muss die Trocknungszeit eingehalten werden. Nicht geeignet für lösemittelhaltige Kleber

Produktinformation

Sofort nach Gebrauch verschmutzte Bereiche und Werkzeuge mit Wasser reinigen. Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und der Anwendung ist vom Verarbeiter stets eine Probeverarbeitung und -anwendung vorzunehmen.

Lieferform:

1 kg Flasche
6 kg Eimer

verfügbare Optionen

Inhalt
1 kg
6 kg (+41,78EUR)