
Produktinformation

Densolastic SU85 Schienenuntergussmasse

Art-Nr.: 10075040 / Hersteller: Denso



157,56EUR
Grundpreis: 22,19EUR / pro l
inkl. 19% USt. zzgl. Versand und 47,60EUR Mindermengenzuschlag

Staffelpreise

Ab 26	141,80EUR - Sie sparen 15,76EUR, Grundpreis: 19,97EUR / pro l

Innerhalb von 1 bis 5 Werktagen



Produktinfo Densolastic SU 85:

Densolastic SU 85 besteht aus einem gießfähigen, zweikomponentigen System auf Polyurethanbasis und härtet elastisch aus. Densolastic SU 85 ist temporär beständig gegen Dieselkraftstoff sowie frost- und tausalzbeständig.

- schwingungsdämpfend
- chemisch und mechanisch belastbar
- dauerhaft elastisch

Produktinformation

- langzeitbeständig bei Temperaturen von -20 °C bis +70 °C (-4 °F bis +158 °F)
- beständig gegen Wasser, Kochsalzlösung (10%), Natronlauge (5%) und Motoröl (SAE 10 W 40)
- elektrisch isolierend

Anwendungsgebiete:

Densolastic SU 85 wird für den elastischen und schwingungsdämpfenden Unterguss von Rillenschienen und Vollschienen sowie Hafenpoller verwendet.

Verarbeitung:

Mischungsverhältnis A : B = 100 : 40 (Gewicht), A : B = 100 : 25 (Volumen).
Die Komponente A muss vor der Verarbeitung gut aufgerührt werden. Anschließend wird der gesamte Inhalt der Komponente B hinzugegeben.
Die Komponenten müssen mit einem langsam drehenden Rührwerkzeug (max. 500 U/Min.) ca. 60 – 70 Sekunden sorgfältig gemischt werden. An den Seiten anhaftendes Material muss gelöst und ebenfalls vermischt werden.
Die qualitativ beste und schnellste Verarbeitung erfolgt maschinell mit einem 2-Komponenten Dosiergerät.
Die Luft- und Untergrundtemperatur sollte zwischen +5 °C (+32 °F) und +35 °C (+95 °F) liegen.
Die Topfzeit des Materials ist auch von der Umgebungstemperatur abhängig. Bei Raumtemperatur kann hierbei von ca. 4 Minuten ausgegangen werden, incl. der Anmischzeit. Bei höheren Temperaturen verkürzt sich die Topfzeit.
Das Material ist nach etwa 2 Stunden klebfrei und nach 24 Std. voll belastbar. Sollte es erforderlich werden, den Randüberstand des untergossenen Materials bündig mit dem Schienenfuß abzustoßen, muss dies innerhalb kürzester Zeit nach dem Untergießen geschehen.

Lagerung:

Trockene Lagerung der ungeöffneten Originalgebinde Gebinde bei Raumtemperatur.
Das Material darf weder Frost noch direkter Sonneneinstrahlung ausgesetzt werden. Das Material ist unter diesen Bedingungen mindestens 12 Monate ab Herstelldatum lagerfähig.

Lieferform:

Einzelgebinde 7,1 kg (26 Stk. Palette)

Farbe:

schwarz